

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PRINCIPALI LEGHE DI ALLUMINIO DA TRASFORMAZIONE PLASTICA
TECHNISCHE MERKMALE DER WICHTIGSTEN ALUMINIUMLEGIERUNGEN AUS PLASTISCHER UMFORMUNG

Designazione numerica Numerische Bezeichnung	Stato fisico Physikalischer Zustand	Lavorabilità plastica a freddo Kaltumformbarkeit	Lavorabilità all'utensile Zerspanbarkeit	Saldabilità (gas inerte / scintillio) Schweißbarkeit (Inertgas/Abbremschweißen)	Lucidabilità Polierbarkeit	Attitudine all'ossidazione anodica Eignung für anodische Oxydation		Resistenza alla corrosione Korrosionsbeständigkeit	
						protettiva Als Schutz	decorativa Als Dekor	in atmosfera normale in Normalatmosphäre	in atmosfera marina ed ind. in See- und Industriatmosphäre
1200	0	2	4	2	3	2	2	2	3
	H14	3	3	2	3	2	2	2	3
	H18	4	3	2	3	2	2	2	3
1050A	0	2	4	2	3	2	2	2	3
	H14	3	3	2	3	2	2	2	3
	H18	4	3	2	3	2	2	2	3
1070A	0	2	4	2	3	2	2	2	3
	H14	3	3	2	3	2	2	2	3
	H18	4	3	2	3	2	2	2	3
1080A	0	2	4	2	3	2	2	2	3
	H14	3	3	2	3	2	2	2	3
	H18	4	3	2	3	2	2	2	3
3003	0	2	2	4	2	3	3	3	4
	H22	2	3	2	3	3	3	3	4
	H18	4	3	2	3	3	3	3	4
5005	0	2	3	2	3	2	2	2	2
	H34	3	3	2	2	2	2	2	2
	H18	4	3	2	2	2	2	2	2
5052	0	2	4	2	3	2	2	2	2
	H34	3	3	2	2	2	2	2	2
	H18	4	3	2	2	2	2	2	2
5154B	0	3	3	2	2	2	2	2	2
	H34	4	2	2	2	2	2	2	2
	H36	5	2	2	2	2	2	2	2
5086	0	3	3	2/2	2	2	3	2	2
	H32	4	2	2/2	2	2	3	2	2
	H36	5	2	2/2	2	2	3	2	2
5083	0	3	3	2/2	2	2	2	2	2
	H32	3	2	2/2	2	2	2	2	2
	H36	4	2	2/2	2	2	2	2	2
6060	T1	2	3	3/3	2	2	2	2	3
	T5	3	2	3/3	2	2	2	2	v
6005A	T5	3	2	3/3	2	2	2	2	3
6026	T6	3	2	2	-	2	2	2	3
	T9	5	2	2	-	2	2	2	3
6082	0	3	3	3/3	2	2	3	2	3
	T4	4	2	3/3	2	2	2	2	3
	T6	6	2	3/3	2	2	2	2	3
6061	0	2	4	3/2	4	2	2	2	2
	T4	2	4	3/2	2	2	2	2	2
	T6	4	2	3/2	2	2	2	2	2
2017A	0	4	2	5/2	3	4	5	5	6
	T4	6	2	5/2	2	4	5	5	6
2014	0	4	2	5/2	3	4	5	5	6
	T4	6	2	5/2	2	4	5	5	6
	T6	6	2	5/2	2	4	5	5	6
2024	0	4	2	5/2	3	4	5	5	6
	T4	6	2	5/2	2	4	5	5	6
2011	T6	6	1	5/2	4	4	4	5	5
7075	0	4	2	5/2	3	3	4	5	6
	T6	6	2	5/2	2	3	4	5	6
7020	0	3	3	2/2	4	2	4	3	4
	T4	4	2	2/2	2	2	2	3	4
	T6	5	2	2/2	2	2	2	3	4

1 ottima; 2 buona; 3 sufficiente; 4 mediocre; 5 insufficiente; 6 cattiva - 1 sehr gut; 2 gut; 3 ausreichend; 4 mäßig; 5 unzureichend; 6 schlecht